

خواص التركيب الداخلي والخواص الطبيعية للسبيكة الثلاثية

Al - 17 wt% Ni- 10 wt% Cu

عماد مقبول عبد الهادي¹

DOI: <https://doi.org/10.54172/mjsc.v27i1.259>

الملخص

تم تحضير سبيكة اساسها الألومنيوم مكونة من الألومنيوم-17%وزن نيكل- 10%وزن نحاس بواسطة طريقة التبريد السريع بالدوران melt spinning technique وتم توصيف السبيكة بواسطة حيود الأشعة السينية (XRD) ، طاقة الاشعة السينية التشتيتية (EDX) و الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) و كانت نتيجة التوصيف التركيبي الناتج من الميكروسكوب الإلكتروني الماسح أن التركيب الدقيق للسبيكة يتكون من تركيبات شبه كروية من متراكبات معدنية مثل المتراكب المعدني Al_7Cu_4Ni و المتوزع داخل التركيب المعدني لعنصر الألومنيوم توزيعا منتظما. وكان تأثير طريقة التبريد السريع بالدوران ايجابيا على الخواص الميكانيكية حيث أرتفعت قيمة الصلابة للسبيكة الى 700 HV ، وكانت قيمة الصلابة للمتراكب المعدني Al_7Cu_4Ni هي 1300 HV.

¹ كلية التقنية الطبية، جامعة عمر المختار، طبرق-ليبيا

© للمؤلف (المؤلفون)، يخضع هذا المقال لسياسة الوصول المفتوح ويتم توزيعه بموجب شروط ترخيص إسناد المشاع الإبداعي 4.0 CC BY-NC

المقدمة

تعتبر السبائك المحضرة من عنصر اللومنيوم كمادة أساسية جذابة لكثير من من التطبيقات وذلك بسبب الكثافة المنخفضة لهذا العنصر. و إضافة متراكبات معدنية جديدة على التركيب الرئيسى لمثل هذا النوع من السبائك يؤدي الى تحسين الخواص الميكانيكية لهذه السبائك. و الدراسة الحالية ترسخ مصفوفة الألومنيوم باستخدام جزيئات المتراكب ألومنيوم-نحاس-نيكل و مثل هذه المتراكبات المعدنية تتميز بكثافة منخفضة، قوة عالية و مقاومة أكسدة عالية، و يوجد أنواع منها تزداد قوتها بارتفاع درجة الحرارة و قد بينت دراسة هذه العينات باستخدام جهاز التحليل بالأشعة السينية و جهاز الميكروسكوب الألكترونى الماسح أن هذه السبيكة تتكون من ثلاث محاليل صلبة أساسية هي الألومنيوم، النحاس و النيكل بالإضافة الى المتراكبات المعدنية Al_3Ni_2 - $Al_2Cu - Al_3Ni$ Olofinjana and Atrens, (1997). الهدف من هذا البحث دراسة تأثير التبريد السريع على التركيب الداخلى و الخواص الطبيعية للسبيكة $Al(17)Cu(10)Ni$.

مواد وطرق البحث

صنع قالب من سبيكة Al- $17wt\%Ni-10wt\% Cu$ باستخدام فرن

كهربي و بواسطة بوتقه مصنوعة من الجرافيت عند درجة حرارة $900^{\circ}C$. استخدمت العناصر التجارية $Ni-99.9\%$ و $Cu-99.7\%$ كمواد بدائية لتحضير السبيكة. أعيد صهر السبيكة فى أنبوية مصنوعة من السيليكون باستخدام فرن كهربي على التردد من النوع (H65-type 350 kHz) و فى هذه الطريقة يتم الحصول على شرائح مبردة تبريد فجائى من الحالة السائلة بواسطة اندفاع المنصهر خلال ثقب من انبوية السيليكيا على سطح عجلة دوارة مصنوعة من النحاس والتي قطرها حوالى 170 مم و تدور بسرعة حوالى 3000 دورة فى الدقيقة و قطر الثقب فى حدود 0.5 مم و كانت درجة حرارة السبيكة المنصهرة قبل القذف حوالى $100^{\circ}C$ فوق درجة انصهار السبيكة. و كانت أبعاد الشرائح المحضرة فى حدود 2-3 مم عرض و 70-1000 مم طول 60-80 ميكروميتر سمك. تم دراسة خواص التركيب الدقيق بواسطة الميكروسكوب الالكترونى الماسح و المرفق به نظام التحليل العنصرى وذلك لسطح الشريحة المقابل لسطح العجلة الدوارة اللامع. تمت قياسات حيود الاشعة السينية باستخدام جهاز التحليل بالأشعة السينية من النوع (Philips PW3710) باستخدام أشعة $CuK\alpha$ عند 0 20-mA , 4kV ومعدل زاوية حيود 20 من

20° حتى 80°. سخنت العينات المحمرة حرارياً عند درجة حرارة 300 C° لمدة 20 ساعة. أن يكون النيكل في حالة مذابة في محلول الألومنيوم الصلب. و حيث أن النحاس يعتبر شحيح الذوبان في شبكة الألومنيوم لذلك يمكن إهمال نسبة ذوبان النحاس في شبكة الألومنيوم.

النتائج و المناقشة

2-3 التركيب النسيجي: من الممكن تقدير معدل التبريد الذي تعرضت له الشبيكة عند تحضيرها في صورة شرائح بالتبريد السريع و ذلك بواسطة قياس المسافات البينية بين البلورات كما هو مبين في الشكل (2a) و التي قياسها في حدود $0.3 \mu\text{m}$ و التي تعتبر أقل 40 مرة قدرها في نفس الشبيكة المحضرة بطرق التبريد العادي Mondolfo, (1976) و باستخدام العلاقة التي قدمها Matyja et al. (1976) أمكن حساب معدل التبريد المقابل $0.3 \mu\text{m}$ كمسافة بين البلورات المتكونة وكان في حدود 1.34×10^7 كيلفن/ثانية Kaczorowski, and Matyja, (1977) Dabrowski, . بالإضافة الى وجود جسيمات دقيقة جدا (300 nm) متوزعة توزيعاً منتظماً خلال عنصر الألومنيوم كما هو موضح بالشكل (2a). و يفترض أن تكون المناطق المتكونة على سطح الشريحة تتصلب فيها المتراكبات أولاً و بالتالي يكون تركيز النيكل و النحاس أكبر ما يمكن و يكون تركيز الألومنيوم أقل ما يمكن. يوضح الشكل (2b) صورة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح للشريحة التي تركيبها Al-17Ni-10Cu و المحضرة بالتبريد السريع. يوضح سطح الشريحة المقابل لسطح العجلة الدوارة جسيمات ذات الحجم الصغير ذات اللون


1-1 حيود الأشعة السينية: يوضح شكل (1-a) و (1-b) نتائج حيود الأشعة السينية للشرائح المحضرة بالتبريد السريع و المحمرة للشبيكة Al₁₇Ni₁₀Cu بالترتيب. تظهر النتائج عديد من القمم و التي تمثل المتراكبات Al₇Cu₄Ni و Al₃NiCu معا مع عنصر الألومنيوم الاساسي. و يعتبر المتراكبات Al₇Cu₄N جزءاً من الشبيكة Al-Cu-Ni و الغنية بالألومنيوم وذلك تحت تأثير شروط الأتزان بالإضافة الى بعض المتراكبات المعدنية. بالنسبة للشبيكة محل الدراسة في هذا البحث فقد تم الحصول على هذا المتراكبات بالإضافة الى كميات من المتراكبات AlNi₃, AlCu₂. و تبين وجود أزاحة حادثة في خطوط حيود الأشعة السينية و التي تدل على حدوث انخفاض في ثابت الشبكة لعنصر الألومنيوم بمقدار 0.0032 \AA وبالأخذ في الاعتبار أنصاف الأقطار لذرات الألومنيوم Al (1.43 \AA) و النيكل Ni (1.25 \AA) و النحاس Cu ($1, 28 \text{ \AA}$) فقد يكون الألومنيوم عبارة عن محلول صلب مشبع من النيكل و النحاس لكن الانخفاض المعروف في ثابت الشبكة للألومنيوم حوالي 0.16 \AA لكل 1% Ni مذاب في المحلول الصلب للألومنيوم لذلك يستبعد

يمكن ارجاعه الى توزيع و شكل المتراكب المعدني المنتظما خلال المحلول الصلب α -Al ذو اللون الرمادى. هذه الجسيمات لها شكل كروي مستطيل وحجم فى حدود 2-5 μm . وقد تبين أن نسبة المكونات لهذه الجسيمات متشابهة مع نسبة مكونات السبيكة بخلاف السطح الذى أظهر تراكيز من النيكل و النحاس عالية نسبيا كما هو موضح فى الشكل (3) و هذا يتوافق مع كان متوقعا سلفا.


3-3 الصلابة: أظهرت نتائج الصلابة لسبيكة Al17Ni10Cu تحسنا ملموسا يرجع الى التحسن الحادث فى التركيب الداخلى نتيجة تحضيرها بطريقة التبريد السريع. وكانت قيم الصلابة للشرايح المحضرة بطريقة التبريد السريع حوالى 700 HV. بينما كانت قيم الصلابة للمتراكب Al7Cu4Ni تساوى HV 1300. هذا التحسن الملحوظ فى قيم الصلابة

يمكن ارجاعه الى توزيع و شكل المتراكب المعدني المنتظما خلال المحلول الصلب α -Al ذو اللون الرمادى. هذه الجسيمات لها شكل كروي مستطيل وحجم فى حدود 2-5 μm . وقد تبين أن نسبة المكونات لهذه الجسيمات متشابهة مع نسبة مكونات السبيكة بخلاف السطح الذى أظهر تراكيز من النيكل و النحاس عالية نسبيا كما هو موضح فى الشكل (3) و هذا يتوافق مع كان متوقعا سلفا.


السببية نتائج الصلابة حيث أظهرت بعض الأنفعالات فى التركيب الداخلى للشرايح المعدنية. من ناحية أخرى فأن وجود المتراكبات المعدنية Al7Cu4Ni و Al3Ni لعب دورا فى تحسن الصلابة على حساب المرونه لهذه السبيكة (1977) . Kaczorowski, and Dabrowski, Matyja,



شكل (1) نتائج حيود الأشعة السينية للسبائك المحضرة بطريقة التبريد السريع (أ) قبل التخمير (ب) بعد التخمير.



شكل (2) صورة التركيب النسيجي للعينات باستخدام الميكروسكوب الألكترونى الماسح (أ) تكبير 9500 مرة (ب) تكبير 2550 مرة.



شكل (3) التحليل العنصرى (EDS) للعينات المحضرة لموضعين مختلفين (1) و (2) على نفس سطح العينة

**Properties of the internal structure and the natural properties
of the triangular alloy Al - 17 wt% Ni- 10 wt% Cu**

Emad Maqbool Abdel Hady¹

Abstract

Al-17 wt.% Ni-10 wt.% Cu alloy was prepared by melt spinning technique and characterized by X-ray diffraction, energy dispersive X-ray spectroscopy, and scanning electron microscopy. The resulting ribbon microstructure consists of intermetallic Al₇Cu₄Ni globular-like structure embedded within an aluminum matrix. The resulting effect of rapid solidification on mechanical properties is the enhancement of the alloy hardness up to 700 HV. The ternary phase Al₇Cu₄Ni exhibits hardness as high as 1300 HV.

¹ Faculty of Medical Technology, Omar Al-Mukhtar University, Tobruk, Libya

المراجع

- Bauccio, M. ASM Metals Reference Book. (ASM Int. Sixty Printing) ; (2001).
- L. F Mondolfo. Aluminum alloys, structure and properties, Bullerworths, London, (1976).
- M. Kaczorowski, B. Dabrowski, H. Matyja, Mater. Sci. Eng. (1977), 29, 2, 189-192
- Olofinjana, A.O., Atrens, A., Mater. Lett. (1997), 31, 87.