
سلوك خاصية التآكل المنزلق الجاف لسبيكة الألومنيوم - ماغنسيوم المقواة بحبيبات كريد البورون

عماد مقبول عبد الهادي¹

DOI: <https://doi.org/10.54172/mjsc.v27i1.261>

الملخص

هذا البحث يدرس سلوك التآكل الميكانيكي لمتراكب أساسه سبيكة الألومنيوم-مغنسيوم المقواة بحبيبات كريد البورون. أستخدم جهاز إختبار التآكل الميكانيكي لتقدير عملية التآكل للمتراكب تحت أحمال مختلفة و سرعات إنزلاق مختلفة ضد إسطوانة دوارة من الحديد الصلب ذو الصلابة العالية والتي تقدر 500 HV. ولقد وجد أن مقاومة التآكل الميكانيكي للمتراكب أكبر بكثير من مقاومة التآكل الميكانيكي لسبيكة الألومنيوم-مغنسيوم و كذلك أظهر المتراكب قيمة أعلى بكثير لمقاومة التآكل المسبب للأختبار مقارنة بالسبيكة الأساسية. و لقد تم دراسة أسطح العينات التي وقعت تحت تأثير الأحتكاك بواسطة المجهر الضوئي.

¹ كلية التقنية الطبية - جامعة عمر المختار، طبرق-ليبيا

© للمؤلف (المؤلفون)، يخضع هذا المقال لسياسة الوصول المفتوح ويتم توزيعه بموجب شروط ترخيص إسناد المشاع الإبداعي 4.0 CC BY-NC

المقدمة

لقد أظهرت المتراكبات التي أساسها الألومنيوم والتي يتم تقويتها بحبيبات الخزف الصلبة مثل كريد السيليكون و أكسيد الألومنيوم أداء جيدا عند التشغيل في المناطق ذات الإحتكاك الشديد و ذلك بسبب مقاومتها العالية للتآكل وصلابتها العالية بالإضافة الى كثافتها المنخفضة . لذلك فأن هذه المتراكبات التي أساسها الألومنيوم تظهر مقاومة عالية جدا للتآكل و كذلك مقاومة عالية جدا للتآكل المسبب للأضرار مقارنة بعنصر الألومنيوم. وهذا يرجع أساسا إلى حبيبات الخزف والتي تجعل العنصر الأساسي للمتراكب يقاوم الإنفعال البلاستيكي و بالتالي فأنه يحسن من الصلابة للعنصر الأساسي عند درجات الحرارة العالية (Rohatgi (1988) . بالإضافة الى ذلك فأن الحبيبات المنتشرة بانتظام على السطح تعمل على حماية السطح من الإحتكاك المسبب للتآكل (Sannino and Rack (1996 مؤدية بذلك الى تحسين مقاومة التآكل و تقليل معامل الإحتكاك ودرجة الحرارة المتولدة من الإحتكاك لهذه المتراكبات Jiang, Tan and Ma (1996) خلال إختبار التآكل المنزلق الجاف للمعادن حيث يتكون على سطح العينة طبقة رقيقة جدا متكونة من خليط من الأكاسيد المتكونة ميكانيكيا والتي تلعب دورا هاما في

سلوك التآكل للمواد Rigney, Fu, Hammerberg, Holian and Falk, (2003).

مواد وطرق البحث

المواد: استخدمت سبيكة الألومنيوم-10% وزن ماغنسيوم مع حبيبات كريد البورون في تحضير عينات هذه الدراسة. تم تحضير المتراكب خلال عمليات الصهر و الصب بأضافة حبيبات كريد البورون ذات الحجم في حدود 70 ميكرومتر كمادة مقوية للسبيكة الأساسية. تضمن هذه العملية صهر السبيكة عند درجة حرارة مناسبة للتقليل من إحتراق الماغنسيوم داخل السبيكة و كذلك للحصول على سيولة كافية للمنصهر لتسهيل عملية خلط السبيكة المنصهرة بحبيبات الخزف و ثبتت درجة حرارة الفرن عند 850 درجة مئوية ثم أضيفت حبيبات كريد البورون إلى المنصهر مع التقليب بواسطة قضيب من الجرافيت لفترة زمنية قصيرة قدرها 3 دقائق للتقليل من عملية الأكسدة خارج الفرن ثم تكرر ذلك عدة مرات لإضافة الكمية المتبقية على مراحل وتوزيع حبيبات الخزف توزيعا منتظما داخل المنصهر ثم الصب في قالب الصب المصنوع من الجرافيت و يتبقى في البوتقة بعد عمليات الصهر الأكاسيد المتكونة نتيجة تعرض المنصهر خلال الصهر داخل الفرن الكهربى إلى الهواء الجوى و كذلك عند إخراجة من الفرن لإضافة حبيبات الخزف


والتقليب. قبل الصب مباشرة يقلب المنصهر مرة
أخيرة للحفاظ على التوزيع المنتظم لحبيبات
الحزف داخل المنصهر ثم تصب مباشرة في قالب
الصب المصنوع من الجرافيت. صبت العينات
على شكل قضبان إسطوانية منتظمة المقطع
طولها 50 مم و قطرها 8 مم أو 240 مم
وقطرها 8 مم.

تعرض أسطح العينات المراد اختبار مقاومة التآكل
لها إلى الإنزلاق على ورق جلخ (حجم حبيباته
240) و الخاص بعمليات الجليخ وذلك بتثبيته على
الإسطوانة الدوارة و بالتالى يتم الحصول على سطح
مستوى و ملتصق تماما بسطح الأسطوانة خلال
انزلاق العينة عليها . تتأثر العينة بأحمال معينة
بواسطة آلية الكابولي و تنزلق العينة المثبتة عموديا
على سطح الأسطوانة الدوارة في مسار دائرى
نصف قطره 74 مم مع العلم بأن نصف قطر
الإسطوانة 90 مم. يتم إختبار كل عينة تحت تأثير
ثقل مقدرا بالكيلوجرام للتأثير على العينة المثبتة
بأجهاد مقدرا بالكيلوجرام/ ملليمتر مربع و ذلك
بقسمة الثقل بالكيلوجرام على مساحة مقطع العينة
بالمليمتر المربع. يتم تعرض كل عينة لأختبار مقاومة
التآكل الميكانيكى لمدة 60 ثانية. و قد تم قياس
سرعة الأنزلاق (ع) بتعيين عدد اللفات لكل ثانية
(ن) و طول المسار لكل لفة (ل) و الذى يعادل
2π نق (نق=0.074 متر) .

$$ع = ن * ل \quad \text{متر/ث}$$


في كل مرة ينظف سطح العينة بالأسيتون
للتخلص من الشوائب الناتجة من الإحتكاك
الميكانيكى و يقاس طول العينة قبل وبعد الإختبار
لقياس الفقد في الطول نتيجة الإحتكاك و ذلك
بأستخدام جهاز الميكروميتر و بالتالى أمكن حساب
الفقد في الطول بدقة عالية. ويتم حساب الفقد في
الحجم نتيجة التآكل الميكانيكى و ذلك بقياس
الفقد في الطول مقدرا بالميكرومتر مضروبا في مساحة

أختبار التآكل المنزلق الجاف: يتم إختبار مقاومة
التآكل بواسطة وضع العينة على شكل قلم في وضع
مثبت عموديا على إسطوانة دوارة من الحديد
الصلب بحيث يحدث الإتصال بينهما تحت تأثير
أحمال مختلفة عند سرعات مختلفة للأسطوانة الدوارة.
و كانت أبعاد العينات 40 مم طول و 8 مم
قطر أو 220 مم طول و 8 مم قطر كما هو مبين
في الشكل (1).



شكل (1) رسم تخطيطى يبين جهاز
قياس التآكل الميكانيكى

و لكى نتأكد من التلامس الحقيقى بين سطح العينة
و الإسطوانة الدوارة بحيث تحدث تلامسا مؤثرا تم



شكل (2) تأثير اجهاد الحمل على معدل الفقد في الحجم للسبيكة ألومنيوم - ماغنسيوم - س % وزن بورون كريد حيث س = 0 و 5 عند سرعة إنزلاق 1.3 م/ث

يوضح شكل (3) مقارنة بين معدل النقص في الحجم للمترابك الومنيوم-ماغنسيوم-10% وزن كريد البورون و سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم كدالة في إجهادات الأحمال عند سرعة إنزلاق 3 م/ث. في حالة سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم يزداد معدل النقص في الحجم مع زيادة إجهادات الأحمال و ذلك قبل الوصول إلى اجهاد حمل 1.5 ميغا باسكال والذي يبدأ عنده زيادة معدل النقص في الحجم زيادة كبيرة فجأة عندها تبدأ العينة في الميل الى الإنهيار. أما في حالة المترابك ألومنيوم- ماغنسيوم-10% وزن كريد البورون فأن سلوك معدل النقص في الحجم مع إجهادات الأحمال يختلف عنه في حالة سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم حيث يظهر مقاومة ملحوظة للنقص في الحجم حتى عند الأحمال التي تزيد عن 1.5 ميغا باسكال


المقطع مقدرا بالميكرومتر مربع ثم يتم تحويل الفقد في الحجم من ميكرومتر مكعب إلى ملليمتر مكعب. و يمكن حساب معدل الفقد في الحجم و ذلك بقسمة الفقد في الحجم على 60 ث وهي الفترة الزمنية المستغرقة لأختبار التآكل.

النتائج و المناقشة

تأثير الأحمال و السرعة على معدل الفقد فى الحجم: يوضح شكل (2) العلاقة بين معدل الفقد في الحجم للمترابك ألومنيوم-ماغنسيوم-5% وزن كريد البورون و لسبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم كداله في إجهادات الأحمال عند سرعة إنزلاق حوالى 1.3 م/ث. يتضح من الشكل أن معدل الفقد في الحجم لكل من المترابك الألومنيوم-ماغنسيوم-5% وزن كريد البورون و سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم تزيد مع زيادة اجهاد الحمل. و قد أظهر المترابك الومنيوم-ماغنسيوم-5% وزن كريد البورون معدل نقص في الحجم أقل بكثير منه لسبيكة الألومنيوم مع زيادة الأجهاد. و كانت الزيادة في معدل النقص الحادث في الحجم بزيادة اجهادات الأحمال في حالة المترابك للمترابك الومنيوم- ماغنسيوم-5% وزن كريد البورون أقل منها في حالة سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم.

إجهاد الحمل إلى 0.9 ميغا باسكال تبين وجود حدوش دقيقة متصلة كما هو واضح في الشكل (4b) عند إجهاد حمل 1.46 ميغا باسكال أظهر السطح المعرض لإختبار التآكل تكون طبقات مشوهة تشوها بلاستيكية تشبه شكل الموجات مع وجود طبقات رقيقة جدا من الأكاسيد التي تكونت بفعل الحرارة الناتجة عن الإحتكاك الشديد بين سطح العينة و سطح الاسطوانة الدوارة أو هي عبارة عن خليط من طبقات رقيقة من المتراكب تكونت ميكانيكيا ذات التركيب المجهرى الأرق في الحجم كما هو واضح في الشكل (4c) Rigney, Fu, (2003) Hammerberg, Holian and Falk, (2003) و عند إجهاد حمل 1.88 ميغا باسكال يظهر سطح العينة حفر متصلة نتيجة تآكل السطح كما هو واضح في الشكل (4d). عند إجهاد حمل 2.9 ميغا باسكال إختفت الطبقات المتكونة على السطح وظهرت حفر متكونة نتيجة زيادة التآكل الميكانيكى أكثر عمقا كما ظاهر في الشكل (4e). و عند إجهاد حمل 5 ميغا باسكال كان الإجهاد كافيا لإزالة الطبقات المتكونة ميكانيكيا كما هو واضح في الشكل (4f).


و مع زيادة إجهادات الأحمال أكبر من 1.5 إلى 3 ميغا باسكال لم يظهر المتراكب أى إنحيار بل ما زال يقاوم الزيادة في النقص في الحجم مما يعكس مدى شدة المتراكب عند الأحمال الكبيرة و مقاومته للتآكل.




شكل (3) تأثير إجهاد الحمل على معدل الفقد في الحجم لسبيكة ألومنيوم - ماغنيسيوم - س% وزن بورون كربيد حيث س = 0 و 10 عند سرعة أنزلاق 3 م/ث.

الفحص المجهرى للأسطح: تم فحص العينات بعد تعرضها لأختبار التآكل الميكانيكى كما هي بدون أى نوع من أنواع الإعداد قبل الفحص المجهرى للأسطح. يبين شكل (4) الصورة المأخوذة من المجهر الضوئى للأسطح التي تعرضت لأختبار التآكل للمتراكب الومنيوم-ماغنيسيوم-5% وزن كربيد البورون عند إجهادات أحمال مختلفة و كانت سرعة الأسطوانة الدوارة 1.3 م / ث. و قد لوحظ وجود حدوش دقيقة غير متصلة على سطح العينة التي تعرضت إلى إجهاد حمل يساوى 0.63 ميغا باسكال كما هو ظاهر في الشكل (4a). و بزيادة

طبقات من مادة السطح كما هو واضح في الشكل (5c).



شكل (5) صورة ضوئية للأسطح المتأكلة للسبيكة ألومنيوم - ماغنسيوم عند أجهادات الحمل 0.5 (a)، 2.4 (b) و 5 ميغاباسكال عند سرعة أنزلاق 1.3 م/ث .




شكل (4) صورة ضوئية للأسطح المتأكلة للمترابك الومنيوم-ماغنسيوم - 5 %وزن بورون كربيد عند أجهادات حمل 0.63 (a) ، 0.9 (b) ، 1.49 (c) ، 1.88 (d) ، 2.9 (e) ، 5.0 ميغاباسكال (f) .

يوضح الشكل (6) الصورة المأخوذة من المجهر الضوئي للأسطح التي تعرضت لأختبار التآكل لسبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم و المترابك الومنيوم- ماغنسيوم - 10%وزن كربيد البورون عند سرعة انزلاق 3 م/ث. و لقد أظهر سطح السبيكة الومنيوم - ماغنسيوم حفر متصلة نتيجة تآكل السطح وذلك عند إجهاد حمل 1.5 ميغا باسكال و هذه هي علامات التشوه الذي يسبق الإختيار وهي دليل على عدم قدرة السبيكة على تحمل إجهادات أكبر من ذلك. بينما لم يظهر سطح المترابك حفر تحت تأثير نفس الإجهاد وذلك بسبب وجود حبيبات كربيد البورون المتناهية في الصغر و المتوزعة توزيعاً منتظماً كما هو واضح في

يوضح الشكل (5) الصورة المأخوذة من المجهر الضوئي للأسطح التي تعرضت لأختبار التآكل لسبيكة الومنيوم-ماغنسيوم - 10%وزن كربيد البورون عند أحمال مختلفة و كانت سرعة الأسطوانة الدوارة 3 م / ث. فعند أجهاد حمل 0.5 ميغا باسكال تبين وجود خدوش مع حفر متصلة نتيجة تآكل السطح كما هو واضح في الشكل (5a) . و مع زيادة إجهاد الحمل الى 2.4 ميغا باسكال أصبحت الحفر المتكونة نتيجة التآكل الميكانيكي أكثر عمقا و أكثر عرضا كما هو واضح في الشكل (5b) . أما عند إجهاد حمل 5 ميغا باسكال حدث تشوه وأضح بالأضافة الى إزالة اجزاء من

ولقد أوضحت الدراسة الحالية أن حبيبات كربيد البورون قد حسنت كثيرا من خاصية مقاومة التآكل لسبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم. و لقد تبين من هذه الدراسة أن إجهاد الأنهيار لسبيكة الألومنيوم- ماغنسيوم يقدر بحوالي 1.5 ميغا باسكال عند سرعة إنزلاق 3 م/ث و التي حدث عندها تشوه عظيم للسبيكة و الذى يعتبر بداية إنهيار السبيكة أمام التآكل الميكانيكى الحادث نتيجة الاحتكاك الميكانيكى . بينما أظهر المتراكب الألومنيوم - ماغنيسيوم -10 %وزن كربيد البورون مقاومة عالية جدا للتآكل الميكانيكى حتى عند إجهادات حمل أكبر من أجهاد الأنهيار للسبيكة الأصلية حيث أظهر المتراكب زيادة صغير لمعدل الفقد فى الحجم بزيادة إجهاد الحمل حتى 3 ميغا باسكال عند نفس سرعة الأنزلاق. ولقد فسرت هذه النتائج بمساعدة التصوير الضوئى حيث تبين ان التركيب الدقيق لسطح المتراكب أكثر دقة منه فى حالة السبيكة الأصلية بالإضافة إلى وجود حبيبات كربيد البورون المتناهية فى الصغر و المنتشرة بانتظام على السطح وهذا يفسر التحسن الملحوظ فى خاصية مقاومة التآكل للمتراكب بالنسبة للسبيكة الأصلية.

الصورة خلال التركيب الداخلى للمتراكب وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج اختبار التآكل حيث أظهر المتراكب مقاومة عالية للتآكل حيث كان معدل الفقد فى الحجم صغيرا جدا بالنسبة لمعدل الفقد فى الحجم الحادث فى السبيكة الأساسية . لقد لعبت حبيبات كربيد البورون دورا كبيرا فى حماية السطح من الأتصال المباشر مع الأسطوانة الدوارة و بالتالى تقليل معدل النقص فى الحجم و هذا يتفق مع النتائج الموضحة فى الأبحاث المنشورة الخاصة بذلك الموضوع Rigney, Fu, Hammerberg, Holian and Falk, (2003).



شكل (6) صورة ضوئية للأسطح المتآكلة لسبيكة الألومنيوم - ماغنيسيوم عند أجهاد الأنهيار 1.3 ميغاباسكال (a) و المتراكب ألومنيوم - ماغنسيوم - 10% وزن بورون كربيد عند 1.5 ميغاباسكال (b) عند سرعة أنزلاق 3 م/ث.

4- الملخص:

تم المقارنة بين مقاومة التآكل لكل من سبيكة الألومنيوم-ماغنسيوم و المتراكب المتكون منها و المضاف إليها حبيبات كربيد البورون.

المراجع

- 1Jiang, J.Q., Tan, R.S., Ma, A.B.,
Mater Sci. Technol., (1996), 12,p.
483.
- 2Sannino, P., Rack, H.J., Wear ,
(1996) , 197,p. 151.
- 3Rohatgi, P.K., Cast Metal Matrix
Composite, Metal Hand Book,
Casting, 9th ed.,
vol. 8, ASM Publications, (1988),
p. 840.
- 4 Rigney, D.A., Fu, X.Y.,
Hammerberg, J.E., Holian, B.L., Falk,
M.L., Scripta
Mater. (2003) 49, p. 977.