

---

## تأثير استخدام البوزو لانا على مقاومة الخرسانة في الأجواء الحارة

احمد جمیل إبراهیم<sup>(1)</sup>

---

DOI: <https://doi.org/10.54172/mjse.v25i1.777>

### الملخص

يتضمن البحث دراسة تأثير الأجواء الحارة على مقاومة الانضغاط والانتهاء للخرسانة الحاوية على نسب مغوية مختلفة من البوزو لانا المطحونة والتي تم استبدالها جزئياً من وزن الاسمنت المستعمل في الخلطات الخرسانية. بينت النتائج بان استخدام البوزو لانا المطحونة بحدود 20% من وزن الاسمنت في الخرسانة المصبوبة والمعالجة في الأجواء الحارة يقلل من تأثير ارتفاع درجة الحرارة على مقاومة الانضغاط للخرسانة.

---

<sup>(1)</sup> قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة عمر المختار ، البيضاء – ليبيا .

© . المؤلف (المؤلفون) هذا المقال المخاني يتم الوصول إليه من خلال رخصة المشاع الإبداعي (CC BY-NC 4.0)

المقدمة	زيادة النفاذية وخطورة صدأ حديد التسليح.
-	زيادة الرحف.
-	تقليل المقاومة النهائية.
-	تقليل الديعومة.
-	تقليل الترابط بين حديد التسليح والخرسانة.
-	عدم انتظام السطح.
-	استعمال البوزولانا الطبيعية المطحونة والتي تضاف كإحلال جزئي من وزن الإسمنت المستخدم يقلل من الكلفة بالإضافة إلى فوائده التقنية الأخرى مثل تقليل حرارة الأماهة وزيادة زمن التجمد، زيادة مقاومة الخرسانة للأملام الكبريتية والكلوريدية وتقليل التمدد الناتج من التفاعل القلوي لبعض أنواع الركام المستخدم في المخلطات الخرسانية كما ورد في عدد من البحوث Malhotra,1980 ; Popovics,1979 ; Neville,1995; Mehta,1984 (Neville,1995; Mehta,1984). لذلك فإن استعمال البوزولانا كمادة مضافة يمكن أن يقلل التأثير السلبي للأجواء الحارة على قسم من خواص الخرسانة.
-	هناك قليل جداً من البحوث التي تتطرق إلى استخدام البوزولانا كمادة مضافة للخلطات الخرسانية في الأجواء الحارة لذلك قمنا بإجراء هذا البحث لدراسة تأثير البوزولانا بإحلالها بنسوب مئوية مختلفة من وزن الإسمنت المستخدم في
-	ي الأجواء الحارة في دول الخليج العربي ومعظم دول الشرق الأوسط والصحراء الأفريقية تكون لأغلب أيام أشهر السنة ( CIRIA,2002; Fookes, et al,1987; General Statistical Organization,1981 ). خلط ونقل وصب ومعالجة الخرسانة في الأجواء الحارة لها تأثيرات سلبية على خواص الخرسانة الطيرية يمكن إيجازها فيما يلي كما بينتها العديد من البحوث ( ACI; Shalon ,1978 Committee 305R,1999 Ravina,1975; Bentur,1971; Venuat,1974; Neville,1995; Orr,1971; Ish-Shalom, and (Rixom, and Mailvaganam,1986;
-	زيادة كمية ماء الخلط للحصول على القوام المطلوب.
-	زيادة سرعة فقدان المطرول.
-	زيادة الانكماس اللدن.
-	زيادة سرعة التجمد والتصلب.
-	صعوبة السيطرة على محتوى الهواء المتصور.
-	احتمالية تكون المفاصل الباردة.
-	أما تأثير الأجواء الحارة على خواص الخرسانة الصلبة فيمكن إيجازها بما يلي كما وردت في العديد من البحوث ( Shalon , 1980 ; Ravina, and Shalon,1971 ; Price,1951 Klieger,1958; ; Abbasi, and Alam,1981; Neville,1995; )
-	زيادة انكماس الجفاف وزيادة التشققات بسبب التباين الحراري.

<p><b>L.O.I.</b> = كمية الفقدان بالحرق في الاسمنت البورتلاندي (%) .</p> <p><b>I.R.</b> = كمية المخلفات غير الذائبة في الاسمنت البورتلاندي (%).</p> <p><b>المواد وطرق البحث</b></p> <p><b>المواد المستعملة:</b> -</p> <p><b>الركام:</b> -</p> <p>استعمل الركام الشهري المورد من الدانوب كركام للخلطات الخرسانية ذو مقاس أقصى 16 مم ودرجه الذي تم اختباره بموجب مواصفات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ( ISO 6274-1982) موضح في الجدول (1)</p>	<p>الخلطات الخرسانية في الأجواء الحارة وبيان تأثيرها على مقاومة وانثناء الخرسانة.</p> <p><b>الرموز والمصطلحات</b></p> <p><math>V_p</math> = حجم عجينة الاسمنت في الخلطة الخرسانية (لتر / م<sup>3</sup>) ، <math>V_p = V_c + V_w</math> ، <math>V_c</math> = حجم الاسمنت، الماء، والركام على التوالي (لتر / م<sup>3</sup>) .</p> <p><math>V_{po}</math> = حجم عجينة الاسمنت الكافي للحصول على خرسانة مشبعة (لتر / م<sup>3</sup>) (حجم عجينة الاسمنت الكافي ملء الفجوات بين حبيبات الركام و تعليف سطوح حبيبات الركام المرصوص لقوام محدد للخرسانة).</p>
--	--

**الجدول (1):** تدرج الركام المستعمل في الخلطات الخرسانية.

مقاس الغربال (مم)	النسبة التراكمية (%)	العلبة (%)
0.063	0.125	0.25
0.3	1.2	10
0.5	22.4	27.6
1	40.5	55.7
2		78.6
4		96
8		100
16		
32		

**الاسمنت:** -  
 استعمل الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي والمنتج من معمل اسمنت مدينة فاس (Vac).  
 والمبينة  
 خواصه الفيزيائية والكيميائية في الجداول (2) و (3) و (4) علما بانه مطابق للمواصفة البريطاني (BS 12-1996) والمواصفة الليبية (LQS/340/1997).

**الجدول (2): الخواص الفيزيائية للإسمنت البورتلاندي.**

الخواص الليبية	المواصفة البريطانية	النتيجة	الخاصية
		3.10	الكتافة النسبية
2500 <	2250 <	3486	النعومة (المساحة السطحية النوعية) بطريقة Blain (سم <sup>2</sup> /جم)
45 <	45 <	160	زمن التجدد بطريقة Vicat (دقيقة)
600 >	600 >	240	التجدد الابتدائي
			التجدد النهائي
			مقاومة الانضغاط (نيوتون / سم <sup>2</sup> )
		9.4	عمر 1 يوم
21 <	23 <	28	عمر 3 يوم
		45.5	عمر 7 يوم
		57.1	عمر 28 يوم
39 <	41 <		

**الجدول (3): التحليل الكيميائي للإسمنت البورتلاندي.**

I.R.	L.O.I.	TiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MgO	SO <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	الاوكسيد
											% الكمية
0.12	0.93	0.27	0.25	0.76	1.47	1.54	3.15	6.53	20.66	63.99	المواصفة
>	3.0 >				5.0 >	3.0					البريطانية
1.5						>					المواصفة
>	3.0 >				5.0 >	3.0					الليبية
1.5							>				

**الجدول (4): المركبات الرئيسية للإسمنت البورتلاندي.**

C <sub>4</sub> AF	C <sub>3</sub> A	C <sub>2</sub> S	C <sub>3</sub> S	المركبات الرئيسية
				الكمية (%)
17.56	12.69	26.97	44.6	

واستعمالها كمادة مضافة بـ(الوزولانا) بحسب وزنها (%)

البوزولانا: - 40%, 20%, 10%

استعملت البوزولانا من نوع من وزن الإسمنت البورتلاندي. علما بأن الكثافة النسبية للبوزولانا كانت 2.26 والنعومة (Rhyolite Tuff) والموردة من منطقة المساحة السطحية النوعية (Bodrogkeresztur) في المجر حيث تم طحنها

6357 سم<sup>2</sup>/جم. والتحليل الكيميائي لها كما موضح في الجدول (5).

**الجدول (5): التحليل الكيميائي للبوزو لانا.**

TiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MgO	SO <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	الاوكسيد الكمية %
0.09	0.65	4.03	0.64	0.37	1.16	11.65	69.23	1.96	

صممت مكونات الخلطات الأربع

المستخدمة في هذا البحث بحيث يكون ( $V_{po}$ )

$V_p$  بحدود 50-65 لتر/م<sup>3</sup>

(Ujhelyi,1985) محتوى الماء 186

كجم/م<sup>3</sup> لم يتم تغييره لكي يكون كافي للحصول على خرسانة ذات قوام لدن ( معامل الرص تقريراً (Ujhelyi,1988&1989) أي 0.95-0.86 يكون المطرول للخرسانة بحدود(7-10) سـ . كذلك نسبة

الماء/ المادة الرابطة كانت ثابتة وهي 0.531 لكافة الخلطات ويقصد بالمادة الرابطة هو مجموع كمبيت الاسمنت والبوزو لانا، لكن نسبة الماء / الاسمنت قد عدلت وكما موضح في الجدول (6)

**ماء الخلط :-**  
استعمل الماء الصالح للشرب الاعتيادي مع كافة الخلطات الخرسانية.

**أعمال الخرسانة:-**  
**الخلطات المستخدمة:-**

استعملت أربعة خلطات مكوناتها موضحة بالجدول (6) حيث الخلطة B هي الخلطة المرجعية محتوى الاسمنت فيها 350 كجم/م<sup>3</sup> وتحتوي من البوزو لانا أما الخلطات P3, P2, P1 فتحتوي على بوزو لانا مضافة بنسبة 10%, 20% و40% من وزن الاسمنت على التوالي.

**الجدول (6): الخلطات الخرسانية.**

نوع الخلطة	الاسمنت (كجم /م <sup>3</sup> )	المواد الرابطة	نسبة الماء الاسمنت (%)	نسبة الركام / المادة الرابطة	نسبة الماء الاسمنت (%)	مكونات الخلطة (كجم /م <sup>3</sup> )		
						الماء	الركام	البوزو لانا
B	299	0.531	5.29	186	1851	0	350	
P1	303	0.590	5.26	186	1840	35	315	
P2	307	0.664	5.23	186	1830	70	280	
P3	316	0.886	5.16	186	1806	140	210	

### صب ومعالجة النماذج :-

يتم صب النماذج ودمكها باستخدام منضدة هزازة بعد ذلك يتم تسوية السطح الخارجي للقوالب الخرسانية ومن ثم تغطيتها بقطعة من النايلون لمنع تبخر الماء وتركها لمدة 24 ساعة بعدها يتم فتح القوالب وتغمر النماذج داخل أحواض معدنية مملوءة بالماء لمدة ستة أيام في الأجواء الاعتيادية 20 °م بالنسبة للمجموعة الأولى أو داخل الغرفة الخاصة التي درجة حرارتها 42 °م بالنسبة لنماذج الأجواء الحارة أي المجموعة الثانية. بعد ذلك تنقل النماذج كافة بعد إخراجها من الماء لترتها في غرفة المعالجة الاعتيادية ( درجة الحرارة 20+20 °م والرطوبة النسبية بحدود 65 %).

### فحص النماذج الخرسانية:-

تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط والانثناء للمواشير الخرسانية بعمر 7، 28 و 90 يوم حيث بعد إجراء فحص مقاومة الانثناء يتم فحص نصف المنشور لتعيين مقاومة الانضغاط وذلك باستعمال قطعة حديدية قياس 7\*7 سم توضع بين صفحتي التحميل لماكينة فحص الانضغاط وسطح النموذج العلوي والسفلية ، لكل خلطة تم عمل 9 نماذج حيث تم فحص 3 نماذج لكل عمر.

### النتائج والمناقشة

تم عمل مجموعتين لكل من هذه الخلطات المجموعة الأولى ( P3-20, P2-20, 20 ) تم تخزين المواد وخلطها وصب ( P1-20, B-

الخرسانة ومعالجتها في الأجواء الاعتيادية للمختبر ( درجة الحرارة 20 ± 3 °م ) ، الرطوبة النسبية حوالي ( 35-20 ) % أما المجموعة الثانية فهي ( P3-42, P2-42, P1-42, B-42 ) حيث تم تخزين المواد وخلطها وصب الخرسانة ومعالجتها لمدة سبعة أيام في غرفة خاصة صممت بحيث تكون درجة الحرارة داخلها ثابتة ( 42 ± 1 °م ) والرطوبة النسبية 20 % .

### عملية الخلط:-

تم تخزين مواد كل خلطة قبل عملية الخلط بما لا يقل عن 24 ساعة من أجل اكتساب مواد الخلطة درجة الحرارة المعيينة للخلطة سواء في الأجواء الاعتيادية ( 20 °م ) أو داخل الغرفة الخاصة بالنسبة لنماذج الأجواء الحارة ( 42 °م ) ثم تخلط المواد بواسطة خلاطة قلابة متنقلة سعة 70 لتر وتم عملية الخلط بوضع نصف كمية الركام أولا ثم يضاف الاسمنت وبعدها يضاف النصف الثاني من كمية الركام بعدها يتم الخلط للمواد وهي جافة لمدة نصف دقيقة ثم يضاف الماء ويستمر الخلط لمدة دقيقتين بعد ذلك ينقل الخليط ليتم صبه في قوالب بأبعاد ( 25\*7\*7 ) سم خلال فترة زمنية لا تتعدي 25 دقيقة.

نتائج البحث موضحة في الجدول(7).

كل نتيجة لمقاومة الانشاء بالأعمار المختلفة هي المعدل الحسابي لنتائج ثلاث فحوصات كما وان كل نتيجة لمقاومة الانضغاط مدرجة في الجدول نفسه هي المعدل الحسابي لنتائج ستة فحوصات.

**الجدول (7) نتائج الفحوصات.**

نوع الخلطة	مقاومة الانشاء (نيون/مم <sup>2</sup> )			مقاومة الانضغاط (نيون/مم <sup>2</sup> )		
	90 يوم	28 يوم	7 يوم	90 يوم	28 يوم	7 يوم
B-20	7.3	6.2	6.1	42.8	46.8	30
B-42	6.0	5.0	4.0	36.7	40.4	36.1
P1-20	6.6	6.8	5.4	41.0	43.0	29.4
P1-42	5.9	4.2	3.8	36.6	40.6	32.8
P2-20	5.5	6.0	4.7	32.0	42.0	25.6
P2-42	5.3	4.4	3.7	37.3	38.5	30.1
P3-20	4.8	4.9	3.6	24.3	30.7	18.2
P3-42	2.9	2.4	3.0	26.8	22.8	20.1

الاعتيادية (20 °م) وذلك بسبب تسريع

التفاعلات الكيميائية لعملية إماهة الأسمنت بارتفاع درجة الحرارة.

2- صب ومعالجة الخرسانة في الأجواء الحارة تقلل من مقاومة الانشاء المبكرة بعمر 7 أيام لجميع الخلطات مقارنة بالأجواء الاعتيادية.

3- إن الأجواء الحارة تقلل من مقاومة الانضغاط والانشاء بعمر 28 و90 يوم للخلطة المرجعية B مقارنة بالأجواء الاعتيادية.

ويعود تفسير ذلك (Neville,1995) إلى إن الاماهة الابتدائية السريعة تؤدي إلى تكوين نواتج ذات بنية فيزيائية ضعيفة ، ومن المحتمل إن

تطور مقاومة الانضغاط والانشاء مع العمر

للخلطة المرجعية B والخلطات الأخرى المخلوطة

والصبوة والمعالجة بالأجواء الحارة (42 °م)

مقارنة بالخلطات المخلوطة والصبوة والمعالجة

بالأجواء الاعتيادية

(20 °م) موضحة في الأشكال (1)

و(2) ومن هذه الإشكال والجدول (7) نلاحظ

ما يلي :

1- إن صب ومعالجة الخرسانة في الأجواء الحارة

(42 °م) تزيد من مقاومة الانضغاط المبكرة

بعمر 7 أيام لجميع الخلطات مقارنة بالأجواء

بورتلاندي غير حاوي على أي مضادات ومصبوبة ومعالجة في الأجزاء الاعتيادية ، أما الخرسانة الحاوية على 40% من وزن الاسمنت فيها على البوزولانا ف تكون مقاومتها اقل.

5- مقاومة الانثناء بكافة الأعمار للخرسانة الحاوية على البوزولانا والمصبوبة والمعالجة في الأجزاء الحارة تكون اقل من مقاومة الانثناء للخرسانة غير الحاوية على أي مضاد والمصبوبة والمعالجة بنفس الطريقة.

من الأشكال (3) و (4) والتي تبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط والانثناء بعمر 7، 28 و 90 يوم من جهة والسبة المئوية للبوزولانا والتي تم استبدالها من وزن الاسمنت البورتلاندي للخرسانة المخلوطة والمصبوبة والمعالجة في الأجزاء الحارة مقارنة بالأجزاء الاعتيادية من جهة أخرى وكذلك الأشكال (5) و (6) التي توضح العلاقة بين العمر والمقاومة النسبية للانضغاط والانثناء للخرسانة الحاوية على نسب مختلفة من البوزولانا (مقاومة الخرسانة للنماذج المخلوطة والمصبوبة والمعالجة في الأجزاء الحارة نسبة إلى مقاومة الخرسانة المخلوطة والمصبوبة والمعالجة في الأجزاء الاعتيادية).

يمكن أن نلاحظ أنه من المفيد استخدام البوزولانا لحد 20% من وزن الاسمنت لأنه يقلل من تأثير الأجزاء الحارة على مقاومة الانضغاط

تكون أكثر مسامية ، ولهذا فإن نسبة كبيرة من المسامات ستبقى دائماً غير مملؤة بنواتج الاماهة مما يقلل من نسبة الجل / الفراغ وبالتالي يؤدي إلى تقليل المقاومة. وهناك تفسير آخر (Verbeck, Helmuth, 1971) يشير إلى إن الزيادة في معدل سرعة التميأ الابتدائي في درجات الحرارة العالية يؤدي إلى إبطاء التميأ اللاحق وبالتالي يكون توزيع نواتج الاماهة غير منتظم ضمن عجينة الاسمنت ويزرع بصورة عكسية على المقاومة بسبب كون نسبة الجل / الفراغ في الفراغات البينية اقل مما لو كان التميأ مستمراً بمعدل طبيعي وهذا ستكون مناطق ضعف محلية داخل عجينة الاسمنت والتي سوف تؤدي إلى انخفاض المقاومة الكلية بينما اختلف آخرون في تفسير ذلك (al, 1969)

Venuat, 1974; Mironov, 1966; Butt, et al, 1969; (Alexanderson, 1972) حيث أجمعوا بأن تباين معامل التمدد الحراري لمكونات عجينة الاسمنت هو المسبب لانخفاض مقاومة الخرسانة في الأعمار المتأخرة عند ارتفاع درجة الحرارة أثناء صب ومعالجة الخرسانة.


4- مقاومة الانضغاط بعمر 90 يوم للخرسانة الحاوية لحد 20% من وزن الاسمنت فيها على البوزولانا والمصبوبة والمعالجة في الأجزاء الحارة تكون مساوية أو أعلى من مقاومة الانضغاط للخرسانة المصنعة من أسمنت

- 1- مقاومة الانضغاط بعمر 90 يوم للخرسانة الحاوية لحد 20% من وزن الاسمنت فيها على البوزو لانا تكون تقريبا مساوية لمقاومة الانضغاط للخرسانة المصنعة من سمنت بورتلاندي غير حاوي على أي مضادات.
- 2- مقاومة الانثناء بكلفة الأعمار للخرسانة الحاوية على البوزو لانا تكون اقل من مقاومة الانثناء للخرسانة غير الحاوية على أي مضاد ويزداد الفرق بين المقاومتين بزيادة النسبة المئوية لمحتوى البوزو لانا في الخرسانة.


للخرسانة ويمكن أن نحصل على مقاومة انضغاط مساوية للخرسانة غير الحاوية على أي مادة مضافة مخلوطة ومصبوبة ومعالجة بنفس الظروف بالأعمار المتأخرة أي بعمر 90 يوم اخذين بنظر الاعتبار الفوائد التقنية الأخرى لاستعمال البوزو لانا في الخرسانة المصنعة في الأجواء الحارة كزيادة زمن التجمد والتصلب للخرسانة وتقليل حرارة الإماهنة وزيادة متانة ومقاومة الخرسانة لهجوم الأملاح الكبريتية والكلوريدية وتقليل عملية الكربنة والتشر للخرسانة بالإضافة إلى تقليل الكلفة.

## 5- الاستنتاجات


استنادا إلى نتائج هذا البحث، من الممكن استخلاص النقاط التالية :




شكل (1) العلاقة بين مقاومة الانضغاط والعمر




شكل (2) العلاقة بين مقاومة الانتفاض والعمر




شكل (3) تأثير محتوى البوزلانا على مقاومة الانضغاط



شكل (4) تأثير محتوى البوزلانا على مقاومة الانشاء



شكل (5) تأثير محتوى البوزلانا على العلاقة بين مقاومة الانضغاط النسبية والعمر



شكل (6) تأثير محتوى البوزلانا على العلاقة بين مقاومة الانشاء النسبية والعمر

---

**The effect of using tuff on strength of concrete in hot weather**  
\* Ahmad J. Ibrahim.

---

**Abstract**

This paper investigates the effect of hot weather condition on the flexural and compressive strength of concrete, containing different percentages of ground tuff as partial replacement of cement used in concrete mixes. The results indicate that using ground tuff as a partial replacement of cement (up to 20%) for concrete cast and cured in hot weather decreases deficiency of influence of high temperature on compressive strength.

---

\* Civil Engineering Department, College of Engineering, Omar AL- Mukhtar University, El- Beida-Libya.

## المراجع

- ACI Committee 305R, 1999: Hot weather concreting, 20 pp .
- Alexanderson, J., 1972: Strength loss in heat cured concrete, Proceeding of Swedish cement concrete, Research institute, No.43 .
- Abbasi, A.F. and Alam, M.S. ,1981: Compressive strength of concrete in hot weather, Housing Science, Vol.6, No.2, pp.121-134.
- British standards institution, 1996: (BS12-1996), Specification for Portland cement, London.
- Butt, Y. M., Kolbasov, V. M. and Timashev, V. V., 1969: High temperature curing concrete under atmosphere pressure, Proc. 5th International Symposium on the chemistry of cement. Tokyo .
- Central Statistical Organization, 1981: Republic of Iraq, Minstirey of Planning, Mean monthly temperature and relative humidity.
- CIRIA, 2002: Guide to the construction of reinforced concrete in the Arabian Peninsula, CIRIA Report C557, Construction Industry Research and Information Association, London, 214 pp.
- Fookes,P.G.,Barr J.M. and Simm,J.D.,1987 :Concrete and characteristics of component material in different climate environments ,Proceeding of Conference on improving concrete in Marine Environments, Institute for international Research, Hong Kong,pp.7.1-7.38.
- Ish-Shalom, M. and Bentur, A., 1971 : Some observation on the effect of initial temperature on hydration and strength of Portland cements, Proc. International RILEM Symposium on Concrete and Reinforced concrete in Hot countries. Haifa. pp. 259-273.
- Kleiger, P., 1958: Effect of mixing and curing on concrete strength. ACI Journal Vol. 54, No.12, June, pp. 1063-1081 .
- Libyan quality standards,1997: (LQS/557/1997), Specification for Portland cement .
- Malhotra, V.M., 1980: Progress in Concrete Technology. Mines and Resources. Canada, Ottawa.
- Mehta, P.K., 1984: Concrete Admixtures Hand Book. Noyes Pub. . New Jersey, pp. 303-336. (Ed. by Ramachandran.)
- Mironov,S.A., 1966 : Some generalization in theory and technology of acceleration of concrete hardening, Highway Research Board, Special Report, Washington,No.90,pp.413-466.
- Neville, A.M., 1995: Properties of concrete, Longman, Essex.
- Orr, F.M., 1971: A factorial experiment to investigate the effect of cement temperature and initial mix

- temperature on the consistency and 28-day strength of concrete, RILEM Symposium on Concrete and Reinforced Concrete in Hot countries. Haifa. August .
- Popovics, S., 1979: Concrete making materials; McGraw-Hill, New York.
- Price, W. H., 1951: Factor influencing concrete strength, ACI Journal Proc. Vol. 47, No.6, Feb. pp. 417-432 .
- Ravina, D., and Shalon, R., 1971: The effect of elevated temperature on strength of Portland cement, ACI Special Publication No. 25. pp. 275-289 .
- Ravina, D., 1975: Retempering of prolonged mixed concrete with admixtures in hot weather, ACI Journal, Vol. 72, No.6, June, pp. 219-295 .
- Shalon, R., 1978: Report on behavior of concreting in hot weather countries, Part 1, Materials and structures, Vol. 11, No.62, March- April, pp. 128-131 .
- Shalon, R. 1980: Report on behavior of concreting in hot weather countries, Part 2, Materials and Structures, Vol. 13, No.75, May-June, pp. 255-264 .
- Ujhelyi, J., 1985 : Betontecnologia I, Vizepitesti segedletek (Technology of Concrete, Handbook for water engineering,. VIZDOK, Budapest.)
- Ujhelyi, J., 1988: Abetonstrukture optimalizalasa, I., ETI Jelentes, (Optimalization of concrete structure I, ETI Res. Rep.), Budapest.
- Ujhelyi, J., 1989: A beton osszetetelenek tervezese es nyomoszillardasaganak becselese (Design of concrete mixture and estimation of its compressive strength II) Epitoanyag, Budapest. June.
- Venuat, M., 1974: Effect of elevated temperature and pressure on the hydration of cement, 6th International Symposium on the Chemistry of Cement, Moscow, September.
- Verbeck, G.J., and Helmuth.R.H., 1969: Structure and physical properties of cement paste, Proceeding 5th International Symposium on the Chemistry of Cement, Tokyo. December.