
خواص الركام المعاد تصنيعه من الخرسانة

احمد جميل إبراهيم⁽¹⁾

DOI: <https://doi.org/10.54172/mjsc.v25i1.782>

الملخص

صممت خمس خلطات خرسانية ذات مستويات مقاومة متباينة باستخدام الركام الطبيعي. بعد فحصها بعمر 28 يوم هذه الخرسانات وهي بهيئة مكعبات ومواسير واسطوانات قد كسرت وغربلت لإنتاج ركام معاد ذو تدرج مشابه لتدرج الركام الأصلي. بعد ذلك تم دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية لركام الخرسانة المعاد الخشن والناعم مقارنة بالركام الطبيعي. الفحوصات التي أجريت على الركام أظهرت بان ركام الخرسانة المعاد يمتلك وزن نوعي اقل وقابلية امتصاص أعلى مقارنة مع الركام الطبيعي الأصلي، مقاومة الركام المعاد الخشن للتأثيرات الميكانيكية كالصدم والت هشيم والبري كانت أيضا اقل مقارنة مع الركام الطبيعي بالإضافة إلى ذلك وجد إنه لا يوجد تأثير للخواص الميكانيكية للخرسانة الأصلية على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للركام المعاد.

⁽¹⁾ قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة عمر المختار، البيضاء - ليبيا.

© المؤلف (المؤلفون) هذا المقال مجاني يتم الوصول إليه من خلال رخصة المشاع الإبداعي (CC BY-NC 4.0)

المقدمة

12 مليون طن سنويا من الأنقاض الخرسانية بالإمكان استخدامها كركام بعد تكسيرها وتدرجها (BCSJ,1978).

أجريت بحوث عديدة لدراسة الاستفادة من ركام الخرسانة المعادة وإمكانية استخدامه لإنتاج خرسانة جديدة (Buck, ، (Buck, 1973)، (Frondistou -Yannas, 1977)، (Nixon, 1978)، (Hansen, and Narud,) (1983)، (Hansen,1986)، (ACI 2001) Committee 555R,

فعلى سبيل المثال وجد قسم من هؤلاء الباحثين (Hansen, and Narud,1983) إن كثافة ركام الخرسانة المعاد يقل بنسب متفاوتة مقارنة مع كثافة الركام الطبيعي الأصلي بسبب التصاق قسم من مونه الاسمنت بالركام ولا يتأثر بنوعية الخرسانة الأصلية إما الامتصاص فيزداد بنسب متفاوتة تصل أحيانا إلى أكثر من 8% اعتمادا على مقياس الركام. كما وجد إن مقاومة البري للركام بطريقة لوس أنجلس تكون بحدود 22% للركام المعاد الناتج من تكسير خرسانة عالية المقاومة وبحدود 41% للركام الناتج من تكسير خرسانة ضعيفة المقاومة إما مقاومة الركام للتهشيم فتتراوح بين (20-28)% وهذا يعني إن هناك تأثير لمقاومة الانضغاط للخرسانة الأصلية على خواص ركام الخرسانة المعاد.إما

برزت الحاجة الآتية الملحة لاستخدام الأنقاض الخرسانية كركام لإنتاج خرسانة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية كفكرة لاقت النجاح للاستفادة منها في مشاريع إعادة الاعمار للمنشآت والمدن السكنية المدمرة . في الوقت الحاضر بدا التفكير في استخدام الأنقاض الخرسانية لأسباب بيئية وأخرى اقتصادية حيث إن المواقع المحيطة بالمدن الرئيسية والمستخدمة لطمر المخلفات والأنقاض بدأت بالتناقص بالإضافة إلى تزايد حجم الأنقاض الخرسانية بسبب التطور والتجديد العمراني والتوسع في الأعمال الإنشائية وزيادة كلف نقل وطمر هذه الأنقاض إلى المواقع البعيدة المخصصة وكذلك للمحافظة على المصادر الطبيعية لإنتاج الركام حيث إن كثير من بلدان العالم تعاني من نقص في مصادر الركام الطبيعي الجيد. وعلى سبيل المثال ظهرت دراسة قامت بها احد المنظمات البيئية (E.R.I.,1979) إن حوالي 80 مليون طن من الأنقاض الخرسانية سنويا يتولد في قسم من الدول الأوروبية وخمنت هذه المنظمة تضاعف هذا الرقم سنة 2000 وزيادته إلى ثلاثة أمثاله عام 2020. وهناك إحصائيات أخرى تفيد بان 60 مليون طن سنويا من الأنقاض الخرسانية يتولد في الولايات المتحدة الأمريكية (Wilson et al,1978) وفي اليابان أظهرت الدراسات إن 10-

الباحثون (Hansen,1986) (Hasaba,et al,1981) فحصوا على نتائج مختلفة نوعا ما وهي إن مقاومة التهشيم للركام المعاد تتأثر بشكل محدود بمقاومة انضغاط الخرسانة الأصلية وتكون بمحدود 23% للركام المعاد المنتج من خرسانة عالية المقاومة وبمحدود 25% للركام الناتج من خرسانة ضعيفة المقاومة أما الامتصاص كان بمحدود 7% للركام الخشن المدرج قياس (5-25) مم علما انه لم يتأثر بنوعية الخرسانة الأصلية وللركام الناعم المعاد 11% إن هذه النتائج أيدت من قبل باحثين آخرين (Ravindrarahah , and Tam,1985) ، (Rasheeduzzafar and Khan, 1984) . إما أكثر البحوث الأخرى (Buck, 1973) ، (Buck,) ، 1977 (Frondistou -Yannas, 1977) ، Nixon, 1978) فركزت على دراسة الفرق بين خواص الخرسانة المعادة مقارنة مع خواص الخرسانة الأصلية كمقاومة الانضغاط ومقاومة الانثناء ومقاومة الشد الانشطاري ومعامل المرونة وانخفاضها بنسب متفاوتة بدون دراسة تأثير خواص الخرسانة الأصلية على خواص ركام الخرسانة المعاد المستعمل لإنتاج خرسانة جديدة .

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الخواص الميكانيكية للخرسانة الأصلية على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للركام المعاد وذلك لإمكانية الاستفادة من الأنقاض الخرسانية باستخدامها كركام لإنتاج خرسانة جديدة.

ولهذا الغرض صممت خمس خلطات خرسانية ذات مستويات مقاومة متباينة باستخدام الركام الطبيعي، بعد ذلك تم تكسير الخرسانة وغربلتها وتم دراسة الخواص الفيزيائية (الوزن النوعي والامتصاص ووزن وحدة الحجم) لركام الخرسانة المعاد الناعم والخشن والخواص الميكانيكية (معامل التصادم والتهشيم والبري ومعامل الانتظام للوس أجلس) لركام الخرسانة المعاد الخشن ومقارنته بالركام الطبيعي.

المواد وطرق البحث

المواد المستعملة: -

1-1-2- الاسمنت : استخدم الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي المنتج من معمل أسمنت كبيسة الواقع في غرب العراق والمبينة خواص الكيمائية والفيزيائية والميكانيكية في الجداول (1) و(2) والمطابق للمواصفات الأمريكية (ASTM C 150-99) والمواصفة العراقية (IQS-5-1984).

تأثير استخدام البوزولانا على مقاومة الخرسانة في الأجواء الحارة

جدول (1): التحليل الكيميائي للاسمنت البورتلاندي.

.R.	.O.I.	iO ₂	a ₂ O	o ₂	gO	O ₃	e ₂ O ₃	l ₂ O ₃	iO ₂	aO	الاوكسيد
.45	.8	.27	.25	.66	.01	.11	.82	.32	0.6	1.9	الكمية %
0.75	3.0				6.0	3.5					المواصفة الأمريكية
1.5	4.0				5.0	2.8					المواصفة العراقية

جدول (2): الخواص الفيزيائية والميكانيكية للاسمنت.

المواصفة العراقية IQS-5-1984	المواصفة الأمريكية ASTM C 150-99	النتيجة	الخاصية
		3.14	الوزن النوعي
230 <	280 <	348	النعومة (المساحة السطحية النوعية) بطريقة Blain (م ² /كجم)
			زمن التجمد بطريقة Vicat (دقيقة)
45 <	45 <	160	التجمد الابتدائي
600 >	480 >	240	التجمد النهائي
			مقاومة الانضغاط (نيوتن /م ²)
15 <	12.4 <	20.5	عمر 3 يوم
23 <	19.3 <	26.7	عمر 7 يوم

2-1-2- الركام الناعم: استخدم رمل الاخضر ذو محتوى أملاح كبريتية اقل من 0.3% وذو محتوى أملاح كلوريدية اقل من 0.06% خواصه الفيزيائية مبينة في الجدول (3)، تدرجه مطابق للمواصفة الأمريكية (ASTM C 33-99) وكما موضح في الجدول (4).

جدول (3): الخواص الفيزيائية للركام الناعم

وزن وحدة الحجم (جاف ومرصوص) كجم/م ³	الامتصاص %	الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)
1620	1.5	2.62

جدول (4): تدرج الركام الناعم

0.15	0.3	0.6	1.18	2.36	4.75	فتحة الغربال (مم)
6.8	28	59	75.2	85.3	100	النسب العابرة %
10-2	30-10	60-25	85-50	100-80	100-95	حدود المواصفة

(ASTM C 33-99) وكما موضح في الجدول

1-2-3-الركام الخشن: استخدم (6). علما إن محتوى الأملاح الكبريتية فيه اقل من 0.4% ومحتوى الأملاح الكلوريدية فيه اقل من 0.06%.
حصى مكسر من منطقة النبايع شمالي بغداد ذو مقاس أقصى 19 مم خواصه الفيزيائية مبيته في الجدول (5)، تدرجه مطابق للمواصفة الأمريكية

جدول(5): الخواص الفيزيائية والميكانيكية للركام الخشن الطبيعي

الخواص الميكانيكية			الخواص الفيزيائية			
معامل الانتظام لوس	معامل البري لوس	معامل التهشيم	معامل التصادم	وزن وحدة الحجم (جاف ومرصوص)	الامتصاص %	الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)
المجلس (L100/L500)	%	%	%	كجم/م ³		
0.22	16.3	18.5	18	1560	0.8	2.65

جدول (6): تدرج الركام الخشن

2.36	4.75	9.5	19	25	فتحة الغربال (مم)
0	2	42	98	100	النسب العابرة %
5-0	10-0	55-20	100-90	100	حدود المواصفة

النماذج الخرسانية وإجراء فحوصات الخرسانة

الطرية وهي الهطول والكثافة وبعد ذلك تم معالجة 4-1-2-الماء:

النماذج الخرسانية في أحواض ماء بعد فتحها من القوالب لحين الفحص والمرحلة الثانية فهي الخرسانة. استعمل الماء الصالح للشرب لخلط ومعالجة

فحوصات النماذج الخرسانية الصلبة بعمر 28 يوم 2-2-البرنامج العملي:

إما المرحلة الثالثة فتشمل تكسير هذه النماذج الأولى هي تصميم الخلطات الخرسانية وصب وتصنيفها حسب نسب خلطها وغربلتها للحصول يتكون البرنامج العملي من ثلاث مراحل، المرحلة

على الركام المعاد بنفس التدرج للركام الأصلي الأمريكية ذات
والقيام بإجراء الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية (ACI 211-1-1991) هي
لهذا الركام والذي سميناه الركام المعاد ومقارنته مع (0.8، 0.7،
الركام الأصلي. الجدول (7) للحصول على مقاومات متباينة.

2-2-1- الخلطات الخرسانية :

صممت خمس خلطات خرسانية هي

(خ4، خ5، خ6، خ7، خ8) . بموجب الطريقة

جدول(7) : نسب مكونات الخلط الوزنية للخلطات الخرسانية .

نوع الخلطة	الماء /الاسمنت	مكونات الخلطة الخرسانية (كجم/م ³)		
		الاسمنت	الرمل الطبيعي	الحصى المكسر
خ-4	0.4	510	535	1100
خ-5	0.5	410	620	1100
خ-6	0.6	340	675	1100
خ-7	0.7	295	715	1100
خ-8	0.8	255	745	1100

تم بعد ذلك خلط وصب ومعالجة
النماذج الخرسانية بموجب المواصفة الأمريكية
الصلبة :
2-2-2-2- فحوصات الخرسانة الطرية
2-2-2-2-1- فحوصات الخرسانة
الطرية :
تم إجراء فحص الهطول بموجب
المواصفة الأمريكية (ASTM C143-98) وفحص
الكثافة بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM
C138-2000) لكافة الخلطات الخرسانية .
2-2-2-2- فحوصات الخرسانة
الصلبة :

ميكانيكا باستعمال خلاطة قدرية سعتها 56 لتر
(ASTMC192-98) حيث تم خلط المواد
وتم بعد ذلك صب النماذج الخرسانية المختلفة 3
مكعبات قياس 150 مم لفحص مقاومة الانضغاط
و3 اسطوانات قياس 150*300 مم لقياس
مقاومة شد الانشطار ألافلاقي و3 مواشير قياس
500*100*100 مم لقياس مقاومة الانثناء .

- بعمر 28 يوم تم إجراء فحص مقاومة الأنواع المختلفة من الركام المعاد مع خواص الركام الأصلي.
- الانضغاط للمكعبات الخرسانية بموجب المواصفة البريطانية
- 1-3-3-2- الفحوصات الفيزيائية :
- 1-1-3-3-2- الوزن النوعي والامتصاص:
- تم إجراء فحص الوزن النوعي للركام الخشن المعاد والطبيعي (الأصلي). بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C127-93) و للركام الناعم المعاد والطبيعي بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C128-97).
- 2-2-3-3-2- وزن وحدة الحجم (الكثافة الكلية) :
- تم إجراء فحص وزن وحدة الحجم للركام المعاد والطبيعي (الأصلي) الخشن والناعم وبحالة جاف ومرصوص بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C29-97) .
- 2-3-3-2- الفحوصات الميكانيكية :
- 2-1-2-3-3-2- فحص مقاومة البري:
- تم اختبار هذه الخاصية باستعمال جهاز لوس أنجلس بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C131-96) للركام الخشن المعاد والطبيعي بالإضافة إلى قياس معامل الانتظام للوس أنجلس والذي يمثل الفقدان بالاحتكاك بعد 100 دورة لجهاز لوس
- بعمر 28 يوم تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانية بموجب المواصفة البريطانية (BS 1881-116-1983) وفحص مقاومة الشد الانفلاقي للاستطوانات بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C 496-96) وفحص مقاومة الانثناء للمواشير الخرسانية بموجب المواصفة الأمريكية (ASTM C 78-94).
- 2-2-3-2- فحوصات الركام المعاد :
- بعد إن تم فحص مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد الانشطاري ومقاومة الانثناء بعمر 28 يوم لكافة النماذج الخرسانية ذات نسب الخلط المختلفة والتي أعطت مستويات متباينة في مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد الانشطاري ومقاومة الانثناء تم تكسير هذه النماذج المفحوصة من مكعبات واسطوانات ومواشير في المعمل وتم تصنيفها حسب نسب خلطها (خ-4، خ-5، خ-6، خ-7، خ-8) وبعد ذلك تم غربلتها حسب نفس التصنيف بواسطة المناخل القياسية للحصول على نفس التدرج للركام الناعم والخشن الأصلي ثم تم بعد ذلك إجراء الفحوصات الفيزيائية للركام الناعم المعاد والفيزيائية والميكانيكية للركام المعاد الخشن وذلك لبيان تأثير مقاومة الخرسانة الأصلية والذي تم تكسير الركام منها على الخواص الفيزيائية والميكانيكية لهذا الركام وكذلك مقارنة

أجلس نسبة إلى فقدان بالاحتكاك بعد 500 دورة لنفس الجهاز (L100/L500).
 2-3-2-2-2-2 فحص معامل التصادم ومعامل التهشيم :
 تم اختبار مقاومة الركام الخشن المعاد والطبيعي للتهشيم (معامل التهشيم) ومقاومة الركام للتصادم (معامل التصادم). بموجب المواصفات البريطانية (BS 812-110:1990) و (BS 812) (112:1990) على التوالي.
 نتائج فحوصات الخرسانة الصلبة وهي مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد الانشطاري ومقاومة الانثناء بعمر 28 يوم لكافة الخلطات الخرسانية ذات نسب الخلط المختلفة مبينة كذلك في الجدول (8) حيث إن كل نتيجة مدرجة تمثل المعدل الحسابي لفحص 3 نماذج. أعطت الخلطات الخرسانية مستويات متباينة في مقاومة الانضغاط (18.7-44 نيوتن/مم² ومقاومة الشد الانشطاري (3-4) نيوتن/مم² ومقاومة الانثناء (2.6-4.7) نيوتن/مم².)

النتائج والمناقشة

1-3-1- فحوصات الخرسانة الطرية والصلبة :

الجدول (8) يبين نتائج الفحوصات للخلطات الخرسانية (خ-4، خ-5، خ-6، خ-7، خ-8) حيث نلاحظ ان الهطول لكل الخلطات كان محدود (1±10) سم إما كثافة الخرسانة الطرية فكانت

جدول (8) : نتائج فحوصات الخرسانة الطرية والصلبة للخلطات الخرسانية

نوع الخلطة	الماء /الاسمنت	الهطول سم	الكثافة كجم/م ³	مقاومة الانضغاط نيوتن/مم ²	مقاومة الشد الانفلاقي نيوتن/مم ²	مقاومة الانثناء نيوتن/مم ²
خ-4	0.4	9	2403	44.0	4.0	4.7
خ-5	0.5	10.5	2392	38.0	3.7	4.2
خ-6	0.6	11	2380	30.0	3.5	3.4
خ-7	0.7	10.8	2367	25.0	2.6	2.8
خ-8	0.8	11	2353	18.7	3.0	2.6

2-3-2- فحوصات الركام الطبيعي

وركام الخرسانة المعاد :

3-2-1- الخواص الفيزيائية :

3-2-1-1- الشكل والملمس

السطحي لحبيبات الركام : نلاحظ إن شكل حبيبات الركام المعاد تصنيعه من الخرسانة والحصى المكسر الطبيعي زاوي الشكل ، ونلاحظ إن محتوى الحصى المكسر من الحبيبات الرقاتية والمستطالة يكون أكثر من ركام الخرسانة المعاد بسبب التصاق وإحاطة قسم من مونة الاسمنت بحبيبات الحصى المكسر مما يؤدي إلى تحسين شكل حبيبات الركام بينما الملمس السطحي للركام المعاد يكون اخشن وكذلك ذو مسامية اعلى مقارنة مع الملمس السطحي والمسامية للحصى المكسر بسبب تغليف قسم من سطوح حبيبات الركام بمونة الاسمنت ويمكن بالعين المجردة ملاحظة انه ليس كل سطوح حبيبات الحصى المكسر مغلفة بمونة الاسمنت ، بينما نرى إن قسم من حبيبات الركام المعاد تكون من مونة الاسمنت فقط. يؤثر شكل حبيبات الركام على مقاومة الخرسانة وقابلية تشغيلها (Neville,1995) وخاصة الركام الناعم المعاد نتيجة لشكله الزاوي المختلف عن شكل الركام الناعم الطبيعي.

3-2-1-2- الوزن النوعي: نلاحظ

من جدول (9) إن الوزن النوعي لركام الخرسانة

المعاد الخشن يتراوح بين 2.40-2.46 أي بنقصان قدره(7.2-9.4) % عن الوزن النوعي للركام الخشن الأصلي الذي وزنه النوعي 2.65 علما بان الوزن النوعي يمثل الوزن النوعي الظاهري للركام على أساس إن الركام بحالة مشبع جاف السطح وهذا النقصان في الوزن النوعي للركام هو بسبب مونة الاسمنت الملتصقة بسطح الركام والتي يكون وزنها النوعي اقل من الوزن النوعي للركام بذاته. إما الركام المعاد الناعم فيتراوح وزنه النوعي بين 2.17-2.23 أي بنقصان قدره (14.9-17.2)% عن الوزن النوعي للركام الناعم الأصلي الذي وزنه النوعي 2.62 وكما هو مبين في الجدول (10) ويعود سبب زيادة نقصان الوزن النوعي للركام الناعم المعاد مقارنة مع النقصان بالوزن النوعي للركام الخشن المعاد إلى احتواء الركام الناعم المعاد على كمية اكبر من مونة الاسمنت وعجينة الاسمنت وهذا يتفق مع البحث (BCSJ,1978) الذي لاحظ زيادة مونة الاسمنت الملتصقة بحبيبات الركام الأصلي كلما صغر حجم هذه الحبيبات .

3-2-1-3- الامتصاص: نلاحظ من

الجدولين (9) و(10) إن الامتصاص لركام الخرسانة المعاد الخشن والناعم يزداد بشكل كبير جدا وتتراوح قيمه للركام المعاد الخشن بين (5.8-6.3)% مقارنة بالامتصاص للركام الخشن الأصلي الذي قيمته 0.8% ، اما بالنسبة للركام

المعاد الناعم فتتراوح قيمه بين (12.3-14.2)% مقارنة بالامتصاص للركام الأصلي الذي قيمته 1.6%. أي إن الامتصاص لركام الخرسانة المعاد الخشن يكون تقريبا بحدود سبعة الى ثمانية أضعاف الامتصاص للركام الأصلي، اما الامتصاص للركام المعاد الناعم فكان تقريبا بحدود ثمانية الى تسعة اضعاف الامتصاص للركام الاصلي وهذا يعود لنفس السبب الذي تم مناقشته في الفقرة السابقة (2-1-2-3).

3-2-1-4- وزن وحدة الحجوم :

نلاحظ من جدول (9) نقصان وزن وحدة الحجوم لركام الخرسانة المعاد الخشن حيث تتراوح قيمة بين (1290-1340) كجم/م³ مقارنة بوزن وحدة الحجوم للركام الأصلي التي كانت بحدود 1560 كجم/م³ أي بنقصان قدره حوالي 15%. بينما وزن وحدة الحجوم لركام الخرسانة المعاد الناعم يتراوح قيمته بين (1275-1300)

جدول (9) : الخواص الفيزيائية للركام الخشن الطبيعي والمعاد

وزن وحدة الحجوم (جاف ومرصوص) كجم/م ³	الامتصاص %	الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)	نوع الركام
1560	0.8	2.65	حصى مكسر طبيعي
1340	5.9	2.46	4-خ
1300	6.3	2.42	5-خ
1290	6.2	2.40	6-خ
1310	6.3	2.40	7-خ
1340	5.8	2.41	8-خ

جدول (10) : الخواص الفيزيائية للركام الناعم الطبيعي والمعاد

نوع الركام	الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)	الامتصاص %	وزن وحدة الحجم (جاف ومرصوص) كجم/م ³
رمل صحراوي طبيعي	2.62	1.5	1620
ركام ناعم معاد نتاج من تكسير خرسانة	2.23	12.3	1290
	2.19	12.6	1300
	2.21	12.4	1280
	2.17	12.9	1275
	2.18	14.2	1285

- 2-2-2- الخواص الميكانيكية: من جدول(11) على إن لايزيد معامل التهشيم عن 25%، 40% للخرسانة المعرضة سطوحها للاحتكاك و 45% للأنواع الأخرى من الخرسانة.
- 3-2-2-1- معامل التصادم: تتراوح قيم معامل التصادم لركام الخرسانة المعادة (29-33)% مقارنة بمعامل التصادم للركام الأصلي 18% أي بزيادة قدرها 72%.
- يمكن إن نلاحظ أبقاء الركام المعاد بمتطلبات المواصفة البريطانية (BS 882-1992) التي تنص على إن لايزيد معامل التصادم عن 30% للخرسانة المعرضة سطوحها للاحتكاك و 45% للأنواع الأخرى من الخرسانة.
- 3-2-2-2- معامل التهشيم: تتراوح قيم معامل التهشيم لركام الخرسانة المعادة (24-26)% مقارنة بمعامل التهشيم للركام 18.5% أي بزيادة قدرها 35%.
- يمكن أن نلاحظ أبقاء الركام المعاد بمتطلبات المواصفة البريطانية (BS 882-1992) التي تنص
- على إن لايزيد معامل التهشيم عن 25%، 40% للخرسانة المعرضة سطوحها للاحتكاك و 45% للأنواع الأخرى من الخرسانة.
- 3-2-2-3- معامل الاحتكاك او البري: تتراوح قيم معامل البري لركام الخرسانة المعادة (30-32)% مقارنة بمعامل البري للركام الأصلي الذي كان 16.3% أي بزيادة قدرها 90%. ويمكن أن نلاحظ إبقاء الركام المعاد مع متطلبات المواصفة الأمريكية (ASTM C33-99) والتي تنص على إن لايزيد الفقدان والبري باستخدام جهاز لوس أنجلس عن 50% للركام المستخدم في المنشآت الاعتيادية و 40% للركام المستخدم في الطرق.
- معامل الانتظام للوس أنجلس لركام الخرسانة المعاد (0.27-0.33) مقارنة ب(0.22) للركام الأصلي أي بزيادة قدرها 36% ويلاحظ إن نتائج معامل الانتظام للوس أنجلس أكثر تأثراً لنوعية الركام مقارنة مع الفحوصات الميكانيكية

الأخرى للركام حيث يتأثر نوعا ما بالخواص الميكانيكية للخرسانة الأصلية وهذا يتفق مع (Popovics, 1979) الذي يرى إن هذا الفحص أكثر تحسسا لقوة الركام من الفحوصات الأخرى. من النتائج السابقة يتضح أن الخواص الميكانيكية لركام الخرسانة المعادة كانت اقل منها للركام الأصلي وكان معامل البري أكثر الخواص

الميكانيكية تتأثر يليه معامل التصادم ثم معامل التهشيم حيث ازداد معامل البري بحدود 90% ومعامل التصادم بحدود 72% ومعامل التهشيم بحدود 35%. وكما نلاحظ إنه لا يوجد تأثير يذكر لخواص الخرسانة الأصلية على خواص ركام الخرسانة المعادة .

جدول (11) : الخواص الميكانيكية للركام الخشن الطبيعي والمعاد

معامل التصادم %	معامل التهشيم %	معامل البري لوس أنجلس %	معامل الانتظام لوس أنجلس (L100/L500)	نوع الركام
18	18.5	16.3	0.22	حصى مكسر طبيعي
31.0	26.2	31.6	0.27	ركام معاد
31.0	24.1	30.5	0.29	نتاج من
29.1	25.2	30.0	0.29	تكسير خرسانة
32.7	25.9	29.8	0.29	
31.2	25.6	30.5	0.33	

5- الاستنتاجات

- استنادا إلى نتائج هذا البحث، يمكن استخلاص النقاط التالية :
1- لا يوجد تأثير ملموس للخواص الميكانيكية للخرسانة الأصلية على الخواص الفيزيائية لركام الخرسانة المعاد الناعم والخشن.
- لا يوجد تأثير للخواص الميكانيكية للخرسانة الأصلية على الخواص الميكانيكية لركام الخرسانة المعاد الخشن.
- الركام المعاد يمتلك وزن نوعي ووزن وحدة حجوم اقل وقابلية امتصاص أعلى مقارنة بالركام الطبيعي الأصلي.
- مقاومة الركام المعاد الخشن للتأثيرات الميكانيكية كالصدمة والتهشيم والبري كانت اقل بالمقارنة مع الركام الطبيعي الأصلي ،ومع ذلك فإن الركام المعاد يفي بمتطلبات المواصفات الأمريكية والبريطانية الخاصة بمقاومة الركام للبري والتهشيم على التوالي.

Properties of Recycled Concrete Aggregate
Ahmad J. Ibrahim.*

Abstract

Five grades of concrete mixes were designed and produced with natural aggregate. After tested at the age of 28 days, these concretes in the form of cast cubes, prisms and cylinders were crushed and screened to produce recycled concrete aggregates with similar grading of original one, then the physical and mechanical properties of coarse and fine recycled aggregate have been studied comparing with natural original aggregate. Tests on the aggregates showed, that recycled concrete aggregate gave lower specific gravity and higher water absorption capacity than the original aggregate. The resistance to mechanical action such as impact, crushing, and abrasion for the coarse recycled aggregate is also lower. The properties of recycled aggregate are not significantly affected by the mechanical properties of the original concrete.

* Civil Engineering Department, College of Engineering, Omar AL- Mukhtar University, El- Beida-Libya.

المراجع

- ACI Committee 555R, 2001: "Removal and Reuse of Hardened Concrete", 26 pp.
- ACI Committee 211-1-1991, 1994: "Standard practice for selecting proportion for normal, heavyweight, and mass concrete", ACI Manual of concrete practice. American Society for Testing Materials;
- ASTM C 29-97: Test for Unit Weight in and Voids in Aggregates.
- ASTM C 33-99: Specification for Concrete Aggregates.
- ASTM C 78-94: Test for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third – Point Loading).
- ASTM C 127-93: Test for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
- ASTM C 128-97: Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate.
- ASTM C 131-96: Test for Resistance to Degradation of Small Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
- ASTM C 136-96: Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
- ASTM C 138-2000: Test for Unit Weight, Yield and Air Content (Gravimetric) of Concrete.
- ASTM C 143-98: Test for Slump of Portland cement Concrete
- ASTM C 150-99 : Specification for Portland cement.
- ASTM C 192-98: Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory.
- ASTM C 496-96: Test for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.
- BCSJ , 1978:"Study on recycled aggregate and recycled aggregate", Building Contractors Society of Japan , Committee on disposal and reuse of concrete construction waste , summary in Concrete Journal , Japan ,Vol. 16, pp.18-31.
- British Standard Institution;
- BS 812-110;1990: Methods for determination of aggregate impact value.
- BS 812-112;1990: Methods for determination of aggregate crushing value.
- BS 882-1990: Aggregate from Natural Source for Concrete.
- BS 1881-116;1983: Methods for determination of Test of compressive Strength of Concrete Cubes.

- Buck, A.D., 1973:"Recycled concrete", High way Research Record No. 430 High. Way Research Board, pp.1-8.
- Buck A. D., 1977: "Recycled concrete as a source of aggregate", ACI Journal, pp.212-219.
- Frondistou -Yannas S., 1977: "Waste concrete as aggregate for new concrete", ACI Journal, pp.373-376.
- Hansen T.C., 1986:"Recycled aggregate and recycled aggregate concrete", Second state-of-the-art report RILEM TC-37-DRC. Materials and Structures (RILEM), Vol. 19, No.111, pp.201-204.
- Hansen T.C., and Narud H., 1983: "Strength of Recycled Concrete Made from Crushed Concrete Coarse Aggregate ", Concrete International-Design and Construction (ACI), Vol. 5, No.1, pp.79-83.
- Hasaba S. Kawamura M., Toriik K. and Takemoto K., 1981: "Drying, shrinkage and durability of the concrete made of recycled concrete aggregate", Trans. Of the Japan Concrete Institute, Vol. 1.3, pp.55-60.
- E.R.L., 1979 "Demolition waste-an examination of the arisings, end-uses and disposal of demolition wastes in Europe and the potential for further recovery of material from these wastes " , report prepared for the commission of the European Communities, DG-12. Environmental resources limited, London, the Construction Press, Lancaster,London,1980.
- Iraqi quality standard, 1984: IQS-5-1984, Specification for Portland cement.
- Neville, A.M., 1995:" Properties of concrete", Longman, Essex.
- Nixon, P. J., 1978:" Recycled concrete as an aggregate for concrete-a review", First state-of-the-art report RILEM TC-37-DRC, Materials and Structures (RILEM), No. 65, pp.371-378.
- Popovics, S. 1979: "Concrete making materials": McGraw-Hill, New York.
- Rasheeduzzafar, and Khan A., 1984: "Recycled concrete-a source of new aggregate", Cement, Concrete and Aggregates (ASTM), Vol. 6, No.1, pp.17-27.
- Ravindrarajah, R.S. , and Tam, T.C.,1985:"Properties of Concrete Made with Crushed Concrete as Coarse Aggregate", Magazine of Concrete Research, Vol.37,No.130, March,pp.29-38.
- Wilson, D.G., Foley, P., Wiesman, R., and Frondistou-Yannas,S.1976: "Demolition debris : quantities , composition and possibilities for recycling" Proceeding , 5th mineral waste utilization symposium, Chicago , ALESHIN E. Ed. , U.S bureau of mines ,Chicago , Illinois .